

ТРАВЕРТО ФАСАДНАЯ

Декоративная штукатурка с легким глянцем, бороздками и рисунком, максимально имитирующим натуральный камень. Экологически чистый материал на водной основе, без запаха.

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Плотность	~2.028 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	87.0±2,5 %
Размер частиц	0,2-0,5 мм
Время высыхания	Окончательное высыхание через 4 часа
Расход	9,0кг/ 5-9м ² (в зависимости от толщины наносимого слоя)
Фасовка (Нетто)	9,0 кг
Цвет	Белый.
Рабочий инструмент	Металлическая кельма. Металлическая щетка
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Хранение	18 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ:

Открыть ведро. Вынуть пакет с сухой штукатуркой. В ведро налить воды из расчета не менее 150 мл на 1 кг сухой смеси. Всыпать смесь в воду, перемешивая строительным миксером до однородной консистенции. Готовая штукатурка должна отстояться не менее 10-15 минут в закрытом ведре. Перед нанесением рекомендуем еще раз перемешать штукатурку. Полученную смесь использовать в течение 2 часов.

НАНЕСЕНИЕ:

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Фикс.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести штукатурку Траверто в один или два слоя, в зависимости от выбранного рисунка, при желании можно добавить тонер ACS metrico (количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета). Материал наносим металлической кельмой. Финишный слой должен быть отполирован.

Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.