

## **ТРАВЕРТО**

Штукатурки сухие отделочные

Декоративная штукатурка с легким глянцем, бороздками и рисунком, максимально имитирующим натуральный камень. Экологически чистый материал на водной основе, без запаха.

Использование	Для внутренних работ
Связующее	Дисперсия акрилового сополимера
Плотность	~2.028 кг/л.
Массовая доля нелетучих веществ	87.0±2,5 %
Размер частиц	1.5-2 мм
Время высыхания	Окончательное высыхание через 4 часа
Расход	9,0кг/6-11 м <sup>2</sup> (в зависимости от толщины наносимого слоя)
Фасовка (Нетто)	9,0кг
Цвет	Белый.
Рабочий инструмент	Металлическая кельма. Металлическая щетка
Очистка рабочего инструмента	Промыть водой
Хранение	12 месяцев со дня изготовления при T = +5°c - +35°c

### **ПОДГОТОВКА К НАНЕСЕНИЮ:**

Открыть ведро. Вынуть пакет с сухой штукатуркой. В ведро налить воды из расчета 200 мл-250 мл на 1кг сухой смеси. Всыпать смесь в воду, перемешивая строительным миксером до однородной консистенции.

### **НАНЕСЕНИЕ:**

1. Окрашиваемую поверхность необходимо обработать грунтовкой глубокого проникновения Фикс.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) нанести два слоя фоновое покрытия Фон. Рекомендуется разбавление Фон водой на 25-30% для первого слоя и на 15-20% для второго слоя. Наносить Фон при помощи валика. Минимальное время между нанесением слоёв – 2 часа.
3. Затем наносим штукатурку Траверто в один или два слоя, в зависимости от выбранного рисунка, при желании можно добавить Тонер (количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета) Материал наносим металлической кельмой. Финишный слой должен быть отполирован.
4. После полного высыхания Траверто на штукатурку наносится Креатив матовый предварительно заколерованный в Тонер (количество тонера зависит от интенсивности выбранного цвета).

Наносить материал при температуре не ниже +5°С и не выше +25°С при влажности воздуха не выше 80%.

### **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:**

Материал пожаровзрывобезопасен, не рекомендуется смешивать с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук использовать перчатки. Остерегаться

попадания в глаза, использовать защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом.

**СОСТАВ:** Водная сополимерная дисперсия, минеральные наполнители, технологические добавки и вода.

**ТУ – 2329-019-59827539-15**