

Велюр Прима

декоративная краска с перламутровым блеском.

Применение

Для внутренних работ.

Меры предосторожности

Материал пожаровзрывобезопасен. Не смешивайте с другими типами лакокрасочных материалов. Для защиты кожи рук используйте перчатки. Остерегайтесь попадания в глаза, используйте защитные очки. При попадании на открытые участки тела промойте теплой водой с мылом. Беречь от детей.

Подготовка стен

Чтобы избежать появления пятен, поверхность должна быть однородной.

Нанесение

1. Обработайте поверхность грунтовкой Фикс Супер.
2. После высыхания грунтовки (минимум 2 часа) валиком нанесите в два слоя фоновое покрытие Фон Ириди.
3. Допускается разбавление Фон Ириди водой до 10% по массе.
4. Минимальное время между нанесением слоев — 2 часа.
5. Заколеруйте краску Велюр Прима тоном ACS Metrico и тщательно перемешайте.
6. Наносить штукатурку можно в один или два слоя.
 - При нанесении материала в один слой: металлической или пластиковой кельмой равномерно распределите краску Велюр Прима по высохшей загрунтованной поверхности. Через 3-5 минут создайте рисунок, выполняя кельмой круговые движения или движения в вертикальном/горизонтальном направлениях.
 - При нанесении материала в два слоя: на загрунтованную поверхность металлической или пластиковой кельмой равномерно нанесите тонкий слой материала Велюр Прима. Второй слой наносите после полного высыхания первого (около 4 часов), задав рисунок фактуры в виде островков. Разгладьте финишный слой кельмой.

Наносите материал при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C при влажности воздуха не выше 80%.

Высыхание

Окончательное высыхание — через 24-48 часов, в зависимости от внешних условий.
Полный набор всех качеств — через 14 дней.

Уход

Влажная уборка — тёплая вода и мыло.

Хранение

Хранить материал в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5°C и не выше +35°C. Гарантийный срок хранения — 18 месяцев со дня изготовления.

Примечания

- Цвет краски и фактура могут различаться в зависимости от партии и способа нанесения.
- Рекомендуем смешивать весь необходимый для работы объем материала в большой емкости.
- Перед нанесением сделайте пробный выкрас.

Состав

Акриловая водная дисперсия, минеральные наполнители, перламутровые пигменты, вода, технологические добавки.

Расход

400 г/м², 5 кг/12-15 м²

Нормативный документ
ТУ 2316-001-59827539-06

5 кг

Производитель

goldshellpaints.ru