

Хай-Тек Бетон

Фактурная штукатурка с эффектом бетонной поверхности.

Материал на водной основе, без запаха. Обладает теплоизоляционными свойствами.

Поставляется в базовом сером цвете и в двух вариантах: с наполнителем в виде частичек слюды или без наполнителя.

Для дополнительной защиты (обеспечивает возможность мыть поверхность) используйте лак Креатив Special Матовый.

Характеристики

Назначение: для внутренних работ	Фасовка: 8 кг	Расход: от 0,530 кг на 1 м ²	Слоёв нанесения: 2
Разбавление: материал готов к применению, не требует разбавления водой	Полное высыхание: 24 часа	Полный набор свойств: не ранее 7 суток	Температура при нанесении: от 5 до 25 °С
Срок хранения: 1.5 года	Инструмент для нанесения: кельма, шпатель	Межслойная сушка: 6 часов	Температура при хранении: от 5 до 35 °С

Подготовка основания

- 1 Поверхность должна быть однородной, выровненной, высохшей и чистой.
- 2 Непрочные части и отстающие слои старых покрытий должны быть удалены.
- 3 Трещины и сколы выровнять с помощью штукатурных или шпатлевочных составов.
- 4 Использовать финишные шпатлевочные материалы на масляно-клеевой основе, алебастре и других материалах, блокирующих впитывание, нельзя.
- 5 Шпатлевку отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Пыль удалить с помощью мягкой щетки или пылесосом.
- 6 Допускается наличие на поверхности мелких дефектов (царапин, сколов), так как они будут скрыты последующими слоями декоративной отделки.

Колеровка

Хай-Тек Бетон поставляется неколерованным. Для колеровки материала используйте тонер ACS Metrico. Выберете нужный цвет тонера и его дозировку по каталогу. Колеруйте материал вручную непосредственно перед нанесением путём смешивания базы и тонера. Во избежании разнотона рекомендуем смешивать материал из разных партий и вёдер в одной ёмкости.



Инструкция по нанесению

Этап 1 Универсальный грунт глубокого проникновения Фикс Супер

Перед нанесением разбавьте материал водой в соотношении **1 литр грунтовки к 1-1,5** литрам воды. Пропорции зависят от состояния обрабатываемой поверхности.

- **1:1** – для поверхностей со старой краской или плохо впитывающих;
- **1:3** – для оштукатуренных поверхностей с хорошей впитываемостью;
- **1:5** – для поверхностей с очень высокой впитывающей способностью.

Слоёв
нанесения:
1 (один)

Полное
высыхание:
минимум 2 часа

Инструмент
для нанесения:
кисть, валик

Нанесите материал с помощью кисти, валика или распылением, не допуская образования потеков.

Этап 2 Грунтовка Фон

Допускается разбавление **грунтовки Фон водой до 10% по массе**. Наносите грунт валиком или кистью.

Слоёв
нанесения:
2 (два)

Межслойная
сушка:
6 часов

Полное
высыхание:
минимум 24 часа

Инструмент
для нанесения:
кисть, валик

После полного высыхания первого слоя **нанесите второй**, если это необходимо.

В труднодоступных местах воспользуйтесь **кистью**.

Этап 3 Фактурная штукатурка Хай-Тек Бетон

1 Перед нанесением заколеруйте материал **тонером ACS Metrico** в выбранный по каталогу цвет.

2 Тщательно перемешайте штукатурку **Хай-Тек Бетон**.

3 Нанесение материала следует начинать с верхнего левого угла стены, двигаясь к правому нижнему.

4 Нанесите **первый слой** кельмой или шпателем гладко, полностью перекрывая основу. **Второй слой** материала нужно наносить после полного высыхания первого.

5 Для получения **эффекта деревянной опалубки** воспользуйтесь

6 Чтобы избежать заметных стыков, **всегда работайте по мокрому краю**, оставляя минимальное количество материала.

Слоёв
нанесения:
2 (два)

Межслойная
сушка:
6 часов

Полное
высыхание:
минимум 24 часа

Инструмент
для нанесения:
кельма, шпатель

Инструкция по нанесению

Этап 4

Защитный лак Креатив Special матовый

Слоёв
нанесения:
1 (один)

Полное
высыхание:
минимум 24 часа

Инструмент
для нанесения:
кисть, валик

Способ №1.
Нанесение
в качестве
защитного лака

Материал готов
к применению,
не требует
разбавления водой.

Валиком или
кистью нанесите
лак Креатив на
поверхность.

Если защитный лак
колерован, не дожидаясь
полного высыхания,
обработайте поверхность
влажной кистью или
губкой, удаляя излишки.

Способ №2.
Нанесение
в качестве
декоративного
покрытия

1 Перед нанесением
заколерируйте лак
Креатив колорантом
ACS Metrico.

2 При использовании
мастерка или шпателя усилие
прикладывать **в хаотичном
порядке**, не допуская
появления «орнамента».
Работая губкой, поворачивайте
её вдоль оси.

3 Нанести материал **валиком
равномерным слоем**. Затем,
не допуская полного
высыхания (не более 5 минут
после нанесения), используя
специальный инструмент
(шпатель, губка, рельефный
валик, мастерок и др.),
создайте окончательный
декоративный рисунок.

4 Также материал можно
наносить сразу **специальным
инструментом** (губка, тампон,
рукавица, кисть). Губку перед
применением смочить в тёплой
воде и убрать излишки влаги
салфеткой.

Очистка
инструмента:

Не дожидаясь полного высыхания материала, промойте инструмент водой. Высохшее покрытие можно удалить лишь агрессивными растворителями или механически. Инструмент во время нанесения должен быть идеально чистым. В противном случае остатки краски на инструменте будут оставлять разводы и царапины.

Меры
предосторожности:

Материал пожаровзрывобезопасен. Не смешивайте с другими типами лакокрасочных материалов. Используйте перчатки и защитные очки. При попадании на открытые участки тела промыть теплой водой с мылом. Беречь от детей.

Химический
состав:

Дисперсия акрилового сополимера,
функциональные добавки, наполнители, вода.

Производитель:

Goldshell